



TEKNİK ÖZELLİKLER KONİK VARİL

Hacim	Gövde		Kapaklar		Ağırlık	UN Onayı
	Kalınlık	Tolerans	Kalınlık	Tolerans		
194 Lt.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	10,2 Kg.	--
194 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	11,4 Kg.	--
194 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	13,0 Kg.	--
194 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	14,9 Kg.	1A2/X300/S
194 Lt.	0,90 mm.	± 0,07 mm.	1,00 mm.	± 0,07 mm.	16,6 Kg.	1A2/Y1.2/100 1A2/X320/S
217 Lt.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	10,8 Kg.	--
217 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	12,0 Kg.	--
217 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	15,8 Kg.	1A2/X300/S
217 Lt.	0,90 mm.	± 0,07 mm.	1,00 mm.	± 0,07 mm.	17,6 Kg.	1A2/Y1.2/100 1A2/X320/S
230 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	12,4 Kg.	--

EBATLAR : İlgili teknik resimde mevcuttur.

Malzeme ve İmalat Özellikleri:

Gövde elektrik dikiş kaynak ile kaynak edilir ve genişletilerek konikleştirilir. Gövde üzerinde 1 adet mukavemet fitili bulunur. Gövde ile alt kapak 5 kat yassı kenet teknolojisi ile kenetlenir. Alt kapakta istenirse 30 adet ø3mm havalandırma deliği bulunur. Üst kapak varile çember ile sıkılır.

- Gövde** : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131)
- Kapaklar** : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131) veya HDG Sac (Sıcak Daldırma Galvaniz, EN 10142 ve EN 10143)
- Çember** : HDG (Galvanizli) Sac'dan imal edilmiş pim ile mühürlenebilen mekanizmalı çember.
- Dış Boya** : Varil dış yüzeyi müşteri talebine uygun olarak istenen renkte fırın kurumalı boya ile kaplanır.
Boya parlaklığı : 60 Gloss (Glossmetre 60°) min.
Gövde boya kaplama kalınlığı : 18 mikron min.
Kapak boya kaplama kalınlığı : 25 mikron min.
- İç Lak (Opsiyonel)** : Varil içi yüzeyi gıdaya uygun epoksi fenolik lak ile kaplanır.
Kaplama kalınlığı : 7 mikron min.
- İşaretleme** : Varil yan yüzeyinin altına ink jet sistemiyle üretim tarihi ve üretici ismi kodlanır. Ayrıca istenen ilave işaretleme serigrafi yöntemi ile gövde ve üst kapak üzerine yapılabilir.
- Testler** : Variller imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.



İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No 10 Kavacık 34805, Beykoz İstanbul
Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090
Fabrika : Tavşantepe Sk. No 74 Pelitli 41490, Gebze Kocaeli
Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

www.izvar.com

